

Hemlock

Wichtige Handelsnamen :	Western Hemlock, Pacific Coast Hemlock, West Coast Hemlock				
Botanische Bezeichnung :	Tsuga heterophylla				
Natürliche Verbreitung :	Westküste von Nordamerika, Alaska				
Farbe :	Splint ca. 2 cm breit und hellgrau bis gelblich, Kernholz meist nur gering-fülig dunkler und kaum unterscheid-bar.				
Gesamtcharakter :	Gleichmäßig hellfarbiges, gradfaseriges und oft feinjähriges Nadelholz.				
Eigenschaften :	<p>Gewicht :</p> <table><tr><td>ungetrocknet</td><td>ca. 650 kg/cbm</td></tr><tr><td>darrtrocken</td><td>ca. 470 kg/cbm</td></tr></table> <p>Druckfestigkeit (lufttrocken): ca. 550 kg /qcm Biegefestigkeit (lufttrocken): ca. 830 kg /qcm</p> <p>Mittelschweres Nadelholz mit gutem Stehvermögen</p>	ungetrocknet	ca. 650 kg/cbm	darrtrocken	ca. 470 kg/cbm
ungetrocknet	ca. 650 kg/cbm				
darrtrocken	ca. 470 kg/cbm				
Verwendung :	Aufgrund der gleichmäßigen Färbung und der astfreien Qualität wird Hemlock in allen Bereichen des Innenausbaus verwendet. Durch die Harzfreiheit findet Hemlock auch im Ausbau von Saunaräumen Verwendung.				