

## Kiefer

Wichtige Handelsnamen :	Baltic Redwood, European Redwood, Föhre, Polnische Kiefer, Nord. Kiefer				
Botanische Bezeichnung :	Pinus sylvestris				
Natürliche Verbreitung :	Europa, Kleinasien, Nordwestsibirien				
Farbe :	Splint weiß und am Licht vergilbend ca. 3 – 6 cm breit. Kernholz deutlich abgesetzt gelblich bis rötlichbraun und am Licht nachdunkelnd.				
Eigenschaften :	<p>Gewicht :</p> <table><tr><td>ungetrocknet</td><td>ca. 800 kg/cbm</td></tr><tr><td>darrtrocken</td><td>ca. 490 kg/cbm</td></tr></table> <p>Druckfestigkeit (lufttrocken): ca. 45 N/qmm Biegefestigkeit (lufttrocken): ca. 80 N/qmm</p> <p>Mäßig leichtes Nadelholz mit gutem Stehvermögen. Das Holz läßt sich gut trocknen und bearbeiten, jedoch ist gerade feuchtes Splintholz anfällig gegen Bläuepilze, wodurch aber die Festigkeit nicht beeinträchtigt wird.</p>	ungetrocknet	ca. 800 kg/cbm	darrtrocken	ca. 490 kg/cbm
ungetrocknet	ca. 800 kg/cbm				
darrtrocken	ca. 490 kg/cbm				
Verwendung :	Vielseitig einsetzbares Nadelholz mit schönem Farb – und Strukturbild für den Innenausbau, konstruktive Ein-sätze für Zimmerarbeiten und Türen und Fenster.				