

Meranti

Wichtige Handelsnamen :	Red Meranti, Dark red Meranti Seraya
Botanische Bezeichnung :	Shorea macrophylla Shorea pauciflora Shorea parvifolia
Natürliche Verbreitung :	Malaysia, Indonesien, Sabah
Farbe :	Splint ca. 4 – 8 cm breit hellgrau bis blaß rosa. Kernholz rot bis violett.
Gesamtcharakter :	Hellfarbige Hölzer überwiegend schlicht mit deutlicher Porung.
Eigenschaften :	Gewicht : ungetrocknet ca. 867 kg/cbm darrtrocken ca. 560 kg/cbm Je nach Gattung sehr unterschiedlich im Gewicht. Allgemein sind die leichten Arten im Außenbereich nur wenig dauerhaft.
Verwendung :	Schwere Qualitäten im konstruktiven Außenbau wie Fenster und Türen, aber auch Furnierplatten und Schnittholz für den Innenausbau. Leichte Qualitäten werden nur im trockenen Innenausbau verwendet, da die für den Feuchtraum nötige Pilzfestigkeit fehlt.